

«ООО НПО БАЛТЭК»
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА
RESERCH AND PRODUCTION COMPANY "NPO BALTEK"
КРАСКА «КЕРАМ КМ1 ЭМАЛЬ» 11Э ОГНЕЗАЩИТНАЯ
ДЛЯ МЕБЕЛИ, ДВЕРЕЙ, МДФ И СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИ
CERAMAENAMEL FOR FURNITURE AND JOINERIES

191002 г. Санкт-Петербург
пер. Щербаков д. 12 Литер А
пом. 1-Н, Ч.П. 96, 97 оф. 522
tel: +7(812) 922-88-80;
tel: +7(911) 776-02-12;
fax: +7(812) 331-80-62
adm@npobaltek.ru

ПРИМЕНЕНИЕ: Краска -Эмаль для профессиональной декоративной отделки деревянных, загрунтованных МДФ поверхностей, столярных изделий, в том числе предметов мебели и дверей, эксплуатируемых внутри помещений. Может колероваться водными пигментными пастами.

СВОЙСТВА: Тиксотропная, высокоукрывистая водно-дисперсионная, огнезащитная КМ1 акрилатная краска. Создает высококачественное покрытие. Быстро высыхает. При нанесении в несколько слоев скрывают текстуру древесины.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

| | |
|--|---|
| Сухой остаток | Около 53% |
| Вязкость при поставке | В зависимости от метода нанесения от 20 с по вискозиметру ВЗ-4. |
| Время высыхания до ст. 3 (при 23°C и относительной влажности 50%) | Не более 1 часа (толщина мокрой пленки – 120 мкм) |
| Толщина нанесения | Рекомендуемая толщина нанесения – 2 слоя по 120 мкм мокрого слоя. |
| Разбавитель | Вода |
| Блеск | От матовой до глянцевой (от 7 до 50 по Гарднеру 60°). |
| Цвет | Белая, цветная. |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

| | |
|-------------------------------|--|
| Подготовка поверхности | Шлифование, при необходимости - грунтование. |
| Условия нанесения | При температуре от +17°C |
| Нанесение | Воздушным и безвоздушным распылением, методом Airmix, вальками, лаконоливом. |
| Хранение | Гарантийный срок хранения 9 месяцев. При температуре выше +5°C |

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Краска - эмаль нетоксична, пожаровзрывобезопасна. При наружном контакте с глазами или слизистой оболочкой может вызывать раздражение. При случайном попадании промыть большим количеством воды. Инструмент отмывать теплой водой непосредственно после применения, не допуская высыхания.