

## ГРУНТ «КЕРАМ КМ1» - 100 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ

**ПРИМЕНЕНИЕ:** для антикоррозионной защиты металлических поверхностей, покрытых прочно держащейся ржавчиной, слоем до 100 мкм. **Огнезащита КМ1.**

**СВОЙСТВА:** антикор для внутренних и наружных работ. Преобразует ржавчину и останавливает коррозию. Обеспечивает длительную антикоррозионную защиту в системе с краской - эмалью «КЕРАМ КМ1» - 115. Используется как грунт под окраску однодисперсионными, алкидными или нитроэмалями. Для внутренних работ может применяться как самостоятельное 1-2-х слойное покрытие. Быстро высыхает, практически без запаха.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Расход на один слой	90-100 г/кв.м.
Время высыхания	не более 1 часа при температуре воздуха +20°C и влажности 65%
Колеровка	Колеруется водными и универсальными пигментными пастами. Рекомендуемая система RAL.
Разбавитель	Вода

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Подготовка поверхности	Рыхлую ржавчину очистить. Поверхность обеспылить.
Условия нанесения	Наносить при температуре воздуха и подложки выше +8°C.
Нанесение	Перед применением перемешать. Наносить в 1-2 слоя кистью, валиком, краскораспылителем на сухую, очищенную от рыхлой ржавчины поверхность.
Очистка инструментов	До высыхания грунта отмываются водой.
Хранение	Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +30°C. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

**МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:** грунт нетоксичен, пожаровзрывобезопасен. Не допускается смешивать грунт с другими ЛКМ и органическими растворителями. При случайном попадании в глаза, на слизистые оболочки или кожу промыть большим количеством воды.