

**«ООО НПО БАЛТЭК»
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА
RESERCH AND PRODUCTION COMPANY "NPO BALTEK"
КРАСКА «КЕРАМ КМ1» 01П ОГНЕЗАЩИТНАЯ
ДЛЯ ПОЛА, СЦЕНЫ, ПУТИ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ.
FLOOR PAINT**

191002 г. Санкт-Петербург
пер. Щербаков д. 12 Литер А
пом. 1-Н, Ч.П. 96, 97 оф. 522
tel: +7(812) 922-88-80;
tel: +7(911) 776-02-12;
fax: +7(812) 331-80-62
adm@npobaltek.ru

ПРИМЕНЕНИЕ: Краска предназначена для качественной окраски деревянных и бетонных полов, а также изделий из ДСП и фанеры. Огнезащитная КМ1 для пола, сцены, пути эвакуации людей.

СВОЙСТВА: образует ровное, влагостойкое покрытие. Высокоукрывистая, быстро сохнет. Покрытие обладает высокими эксплуатационными характеристиками – пониженное грязеудержание, высокая водостойкость, устойчиво к частому мытью с использованием моющих средств. Не имеет резкого запаха. Класс стойкости к мокрому истиранию по EN ISO 11998 и EN 13300 – 1 класс. Стойкость к мокрому истиранию по DIN 53778.2 – более 20000 циклов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Сухой остаток	Около 50%
Вязкость при поставке (по Брукфильду)	1,5-2 Па*с
Время высыхания до ст. 3 (при 23°C и относительной влажности 50%)	Не более 1 часа (толщина мокрой пленки – 120 мкм)
Толщина нанесения	Рекомендуемая толщина нанесения – в 2-3 слоя по 100-120 мкм мок.слоя
Разбавитель	Вода
Блеск	Полуглянцевый
Цвет	Красно-коричневый, охра, зеленый, серый, белый. Другие цвета – по заказу.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	При нанесении по бетону - грунтование.
Условия нанесения	При температуре не ниже 15°C и относительной влажности 55 – 70%
Нанесение	Кисть, валик
Хранение	Гарантийный срок хранения 9 месяцев. При температуре выше +5°C

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Материалы нетоксичны, пожаровзрывобезопасны. при наружном контакте с глазами или слизистой оболочкой могут вызывать раздражение. При случайном попадании промыть большим количеством воды. Инструмент отмывать теплой водой непосредственно после применения, не допуская высыхания.