

«ООО НПО БАЛТЭК»
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА
RESERCH AND PRODUCTION COMPANY "NPO BALTEK"
КРАСКА «КЕРАМ КМ1» 1ПС ОГНЕЗАЩИТНАЯ
ДЛЯ ПОТОЛКОВ И СТЕН

191002 г. Санкт-Петербург
пер. Щербаков д. 12 Литер А
пом. 1-Н, Ч.П. 96, 97 оф. 522
tel: +7(812) 922-88-80;
tel: +7(911) 776-02-12;
fax: +7(812) 331-80-62
adm@npobaltek.ru

КРАСКА «КЕРАМ КМ1» 1ПС ОГНЕЗАЩИТНАЯ

ПРИМЕНЕНИЕ: Предназначена для окраски потолков и верхних панелей стен в помещениях с нормальной влажностью. Применяется по кирпичу, бетону, газобетону, асбоцементу, ДС, ДВ, ГК плитам, рулонным отделочным материалам и дереву. Огнезащитная краска КМ1.

СВОЙСТВА: Высококачественная, Водно-дисперсионная краска. Образует белое матовое покрытие. Удобно наносится, не капает и не брызгает. Быстро высыхает, не имеет запаха. Пожаровзрывобезопасна.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Толщина нанесения	Рекомендуемый расход: нанесение в 1- 2 слоя , один слой 140-170 г/кв.м ²
Время высыхания	не более 1 часа при температуре воздуха +20°C и влажности 65%
Укрывистость, г/м²	30-100 (в зависимости от цвета и требований заказчика).
Разбавитель	Вода
Блеск	Матовый, Глянец.
Цвет	Стандартно - белая, также цветная по каталогам NCS, RAL, по образцам Заказчика.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Подготовка поверхности: Поверхность очистить от грязи, пыли, старой известковой, меловой или другой непрочно держащейся краски. Поверхность предварительно рекомендуется обработать грунтом «КЕРАМ». Рекомендуемая влажность поверхности - не более 8% (по СНиП 3.04.01-87).

Рекомендуемая влажность поверхности: Древесина и материалы на ее основе – от 6% до 12%.

Условия нанесения: при температуре от +17°C

Нанесение: перед применением краску при необходимости перемешать. Наносить на подготовленную сухую поверхность кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя. Второй слой наносить после полного высыхания предыдущего.

Хранение: Гарантийный срок хранения в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +30°C. – 12 месяцев со дня изготовления.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Материалы нетоксичны, пожаровзрывобезопасны. При наружном контакте с глазами или слизистой оболочкой могут вызывать раздражение. При случайном попадании промыть большим количеством воды. Инструмент отмывать теплой водой непосредственно после применения, не допуская высыхания.