

«ООО НПО БАЛТЭК»
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА
RESERCH AND PRODUCTION COMPANY "NPO BALTEK"
ЛАК «КЕРАМ КМ1» 9П
ДЛЯ ПАРКЕТА, ЛЕСТНИЦ, ПОЛОВОЙ ДОСКИ
VARNISH (ГЛЯНЦЕВЫЙ)

191002 г. Санкт-Петербург
пер. Щербаков д. 12 Литер А
пом. 1-Н, Ч.П. 96, 97 оф. 522
tel: +7(812) 922-88-80;
tel: +7(911) 776-02-12;
fax: +7(812) 331-80-62
adm@npobaltek.ru

**ЛАК «КЕРАМ КМ1» 9П ПАРКЕТНЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ ОГНЕЗАЩИТНЫЙ
ДЛЯ ПАРКЕТА, ЛЕСТНИЦ И ПОЛОВОЙ ДОСКИ.
GLOSSY PARQUET VARNISH FOR PARQUET, LADDER, FLOOR**

ПРИМЕНЕНИЕ: Лак предназначен для создания декоративно-защитного покрытия паркета, деревянных полов и лестниц, эксплуатируемых внутри помещений.
Огнезащита КМ1.

СВОЙСТВА: Лак на основе полиуретановой композиции, выполняет функцию грунта и покровного лака. Сформированное покрытие обладает высокими эксплуатационными свойствами: стойкостью на истирание и царапание, имеет высокую эластичность. Имеет высокую стойкость к воде, жиру, алкоголю, моющим средствам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Расход	8-10 м ² /л
Сухой остаток	Около 33%
Вязкость по ВЗ-4, с (20°С)	25
Разбавитель	1,04 кг/л Вода
Блеск	Глянцевый, 60-70 ед. По Гарднеру 60°
Твердость	155 с
Стойкость к истиранию	1 кг/мкм по ГОСТ 20811-75 40 мг/1000 циклов по Таберу (CS17)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Подготовка поверхности	Шлифование шлифшкуркой.
Способ нанесения	Шпатель, кисть.
Условия нанесения	Наносить при температуре не ниже +15°С. Межслойная сушка – 1 час. После нанесения первого слоя – отшлифовать тонкой шлифшкуркой (P180-P240). После нанесения последнего слоя – ходить в мягкой обуви можно через 3 часа, ставить мебель – через 24 часа, настилать ковры – через 3 суток. Полной твердости лак достигает через 3 суток.

Нанесение	Перед применением лак перемешать. Наносить в 3-4 слоя шпателем или кистью. До высыхания состава отмываются водой. При температуре выше +5°С
Очистка инструментов	
Хранение	

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Лак нетоксичен, пожаровзрывобезопасен. При наружном контакте с глазами или слизистой оболочкой может вызывать раздражение. При случайном попадании промыть большим количеством воды. Инструмент отмывать теплой водой непосредственно после применения, не допуская высыхания.